

HARD COATING

SSG

Nittobo 1液常温硬化型ハードコート材料

# SSGコート HBシリーズ

フローリング用ハードコート剤



## コーティングで毎日のお掃除がラクに！ ワックス不要でメンテナンスも簡単！

### 特徴



- ・ **お掃除時間の短縮に！**  
ガラス薄膜層を形成して汚れを防ぎます。
- ・ **キズがつきにくい！**  
フローリング表面の傷つきを防止します。
- ・ **食品衛生法にも適合！**  
硬化後の毒性はありませんので安心です。
- ・ **すべりにくい！**  
塗工前のフローリングよりもすべりにくい結果に。
- ・ **良好な耐薬品性！**  
メンテナンスに有効な薬品が使用できます。

### 塗布・養生例

- ・ モップ(毛足の短いもの)などで、簡単に塗工することができます。
- ・ 塗工後は、硬化が進むまで待つだけ。

### 塗工のポイント

- ・ 事前に十分な試験を行なってから施工してください。
- ・ 必ず塗布面の汚れの除去及びワックスの剥離をしてからコートしてください。
- ・ コート時の環境は、20℃×60%RH×1～3日以上です。10℃以下×30%RH以下の条件で養生しますと、硬化不良密着不良の原因となりますのでご注意ください。

## 日東紡

日東紡

スペシャリティケミカル事業部

〒102-8489

東京都千代田区

九段北4-1-28

TEL: 03-3514-3738

FAX: 03-3514-3769

E-mail: SSG@nittobogrp.com

お見積り、お問合せは

品名	HB21BN HB21B HB21BN品のつや消し仕上げは 専用つや消し剤『SSG-M』を添加使用	HB31BN HB31B
特徴・適用素材	<ul style="list-style-type: none"> <li>・鉛筆硬度8H(SUS304)</li> <li>・耐擦傷性良好</li> <li>・耐溶剤性良好</li> <li>・耐水性良好</li> <li>・低臭気性(HB21BN)</li> <li>・速乾タイプ(HB21B)</li> </ul> 適用素材 <ul style="list-style-type: none"> <li>・金属・木材</li> <li>・各種プライマー</li> <li>・塗装品のトップコート</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・鉛筆硬度6H(SUS304)</li> <li>・高密着性</li> <li>・高い造膜性</li> <li>・耐溶剤性良好</li> <li>・耐水性良好</li> <li>・低臭気性(HB31BN)</li> <li>・速乾タイプ(HB31B)</li> </ul> 適用素材 <ul style="list-style-type: none"> <li>・金属・木材</li> <li>・各種プライマーとして</li> </ul>
硬化後重量(理論値)	27%	30%
比重(20℃)	0.92	0.93
粘度(mPa・s)	8.4	13.8
pH	7~8	7~8
溶媒組成	・Bタイプ ブタノール ・BNタイプ MMB	
荷姿	・4kg缶 ・15kg缶 ・150kgドラム缶	

※記載値は測定値(理論値)であり保証値ではありません。  
※仕様は、予告なく変更する場合があります。

## 【 SSGコートシリーズ 使用上・安全上のご注意 】

### ● 安全上・使用上の注意事項

1. 本製品を使用前に必ずMSDSの内容を確認してから使用してください。
2. HBシリーズ(以下 本製品)は消防法上、下記に該当します。保管中や作業中は火気を近づけないように注意してください。  
HBシリーズ 危険物第4類第2石油類  
皮膚に付着したり蒸気を吸入した場合は、中毒または皮膚障害を起こす恐れがありますから、取り扱いには次の注意事項を守ってください。
  - ① 原液は労働安全衛生法施工令に定める第2種有機溶剤を含んでいます。(Bタイプ)
  - ② 屋内等通気の悪い作業場所では、局所排気装置を設けてください。
  - ③ 本製品を取り扱う際は、作業帽・作業服・手袋・防護めがね・防毒マスクを着用してください
  - ④ 目に入った場合は、擦らずに多量の水で洗浄し、出来るだけ早く医師の手当てを受けてください。
  - ⑤ 本製品を取り扱い後は必ず手や顔を洗い、うがいを行ってください。
  - ⑥ 本製品が皮膚に付着した場合は、速やかに石鹸水で洗い流してください。
  - ⑦ 本製品は一定の場所を定めて貯蔵管理してください。特に食品と区別し、子供、部外者、家畜等の近づかない冷暗所に密栓して保管してください。
  - ⑧ 原液は湿気硬化型塗料のため、缶の口に液が残っていると固化します。次回の使用時に異物となりますので、使用後は缶の口に残った液を良く拭き取り、缶の内部に湿気が入らないように蓋で密閉してください。
  - ⑨ 原液の品質保証期間は弊社工場出荷後3ヶ月間です。開封後は速やかにご使用ください。(開封により商品の湿気硬化が進行致します)
  - ⑩ 使用途中の液は缶に戻さないでください。品質不良の原因に成ります。
  - ⑪ 使用後に余った液は紙やウエスなどに染込ませて自然硬化させてください。拭き取りに使ったウエスなどは法令に沿った適正な廃棄をしてください。原液を下水道や河川等に廃棄してはいけません。
  - ⑫ 本製品が床等にこぼれた場合は、着火源を速やかに除去すると共に、ウエスや砂、土等を用いて拡散を防止する措置を行ってください。拡散防止処置完了後、付着物はアルコール又はケトン類を使用して速やかに拭き取ってください。
  - ⑬ 作業後に残った本製品を処理する場合は、布やオガクズに吸収させた後に焼却するか、または資格のある廃棄業者に処理を依頼してください。
  - ⑭ 次のような体質をお持ちの方は取扱わないでください。  
(1)ご本人または家族の方がじんましん、かぶれ、気管支炎ぜんそく、アレルギー等起こしやすい方。  
(2)過去に塗料、洗剤、薬などによるアレルギー症状(発疹、かゆみ等)を経験された方。  
(3)体調の悪い方。睡眠不足の方または高熱のある方。妊娠している方。
  - ⑮ 常時作業に従事されている方は、労働安全衛生法などに準じて、事業者が行う定期的な健康診断を受け、健康管理に留意してください。
3. 本製品は食器や医療機器等、人体に入る恐れのある商品や部品には使用しないでください。
4. 本製品は庭木、草花等の植物や動物類にかからないように注意してください。
5. 本製品は、使用者が責任を持って管理、ご使用くださるようお願いいたします。
6. 本製品を人体に塗布したり、飲んだりしないでください。本製品の塗工物をなめないでください。万一、本製品を飲み込んだ時は、無理に吐かせないで直ちに病院に連れて行き、胃洗浄等の処置を受けてください。

以上

- \* 記載内容は現在までの試験結果・情報・データに基づいて作成しておりますが、記載データや評価に関しては、いかなる保証をするものではありません。また、用途・用法に適した安全対策を実施の上で製品のお取り扱いをお願いします。
- \* 本製品は、弊社の都合により組成等を予告無く変更、又は製造を中止する場合があります。予めご了承ください。 2010.4.1改訂